

технические качества

ARGILLA MATERICA - это декоративный материал на основе извести с добавлением глины. По визуальному эффекту - это натуральная отделка с особой фактурностью и утонченной эстетикой. Чрезвычайно податливая и легкая в нанесении, так как глина обладает особенностью повышения пластичности, обрабатываемости и придания теплых хроматических оттенков, она также позволяет создавать уникальные текстуры и художественные формы со значительной толщиной, сохраняя мягкий и изысканный вид, приятный как на ощупь, так и на глаз. Элегантное слияние сырой извести и глины придает естественный, мягкий и идеально матовый эстетический вид, для аутентичной текстурированной отделки, способной придавать помещениям высокую воздухопроницаемость, которая способствует обмену влагой, избегая при этом конденсации и образования мха. Кроме того, щелочная природа материала защищает поверхность от плесени и бактерий. Природные качества глины приводят к улучшению тепловых и акустических условий окружающей среды, способствуя экологическому комфорту. Материал особенно подходит для реставрации исторических зданий, зеленых домов и интерьеров, требующих здоровой и естественной окружающей среды. С ARGILLA MATERICA красота природы обретает форму, с максимальным уважением к благополучию людей и пространства.

Области применения

Внутренняя отделка стен.

Подготовка подложек

Подложки должны быть хорошо высушены и выдержаны, тщательно почистить или удалить краску с поверхности так, чтобы исчезли отделяющиеся части. В случае крайней необходимости, чтобы уплотнить очень впитывающие или рассыпчатые подложки, можно использовать закрепляющую известь CONSOLIDANTE CALCE в соответствующем разбавлении. Плохо впитывающие краски следует затереть, чтобы способствовать адгезии и сделать их пористыми.

Внимание: стены должны быть однородными, как по зернистости, так и по впитываемости, при необходимости затрите стену известковым материалом RASATURA ALLA CALCE или шпаклевкой. Нанесите PRIMER или BLANKOR в качестве базового продукта.

нанесение

Разбавление	Готовый к использованию
Расход	EFFETTO CALCE CRUDA / GEOMETRICO 1-1,5 Kr/m ² EFFETTO GRAFFIATO 1,9-2,3 Kr/m ² EFFETTO SPATOLATO/NATURALE 2,2-2,7 Kr/m ² ВНИМАНИЕ: расход может значительно варьироваться в зависимости применяемой толщины.
Инструменты	Spatola Oikos (art.113) di acciaio inox by OIKOS, Guanto in Spugna (art. 115), Tampone Millerighe Oikos (art. 133), Spatola Dentata Oikos (art. A01)
Закрепляющие средства	Il Primer, Blankor
Защитный продукт	Bentoncryll Idrorepellente
Температура применения	+5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью воздуха не более 80%)
Время высыхания на ощупь	2,30 h (Температура = 20°C при относительной влажности воздуха 75%)
Tempo di essiccazione totale	24 h (Температура = 20°C при относительной влажности воздуха 75%) Внимание: указанное время зависит от толщины, которая наносится)
Очистка инструмента	Вода

продукт

Состав	Глина, известковая шпатлевка, заполняющие наполнители, диоксид титана, цветные пигменты.
Удельный вес	1,5 кг/л
Зернистость	Макс=0,2 mm
РН	12,5 ÷ 13,5
Температура хранения	+2°C ÷ +36°C. Боится морозов
Паропроницаемость	Класс V ₁ (высокая проницаемость), Sd=0,0185 m (EN ISO 7783-2:2001)
Измерение прочности сцепления	f _h = 0,9 MPA (min. f _h > 0,3 MPA) f _h > 0,3 MPA (EN 1542:2000)
Долговечность	f _h = 0,4 MPA (min. f _h > 0,3 MPA) f _h > 0,3 MPA (EN 13687-3:2003)
Теплопроводность	λ _{10, dry} = 0,36 W/mK (P=90%) (EN 1745:2005)
Предельные значения выброса летучих органических соединений (VOC), в соответствии с Директивой 2004/42/EC	Класс принадлежности: A/a; VOC: < 1 г/л, Предель Фазы II (dal 1.1.2010): 30 г/л
Цвета	Белый + цвета карты
Упаковка	кг 5 – 20

Способ нанесения

EFFETTO CALCE CRUDA/ ЭФФЕКТ СЫРОЙ ИЗВЕСТИ:

обработайте первоначальный тонкий слой поверхности с ARGILLA MATERICA при помощи шпателя Spatola Oikos (art.113) для создания основы последующей отделки. После высыхания первого слоя нанесите немного ARGILLA MATERICA на шпатель Spatola Oikos (art. 113) и потампонируйте поверхность, оставляя неровные участки материала. Немедленно уплотните поверхность шпателем из нержавеющей стали, не добавляя дополнительного продукта, чтобы получить гладкую поверхность с пустыми участками.

EFFETTO GEOMETRICO/ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:

Обработка осуществляется путем выбора зубчатого шпателя нужного размера.

Если вы выберете шпатель с широкими зубьями, то ARGILLA MATERICA можно наносить прямо на стену тем же шпателем. Если вы выбираете шпатель с более мелкими зубьями, такой как шпатель Spatola Dentata Oikos с насечками (art. A01), продукт сначала

необходимо равномерно распределить по стене обычным шпателем, а затем обработать зубчатым шпателем, создав параллельные канавки. Желательно использовать праймер того же цвета.

EFFETTO GRAFFIATO/ СКРЕБЁННЫЙ ЭФФЕКТ:

Проведите первую тонкую затирку поверхности материалом ARGILLA MATERICA с помощью шпателя Spatola Oikos (art.113) с однородной толщиной около 2 мм и обработайте с помощью инструмента Tampone Oikos Millerighe (art. 133) так, чтобы создать неравномерные царапины. Сразу же аккуратно протампонируйте губчатой перчаткой Guanto in Spugna (art. 115). Желательно использовать праймер того же цвета.

EFFETTO SPATOLATO/ ЭФФЕКТ СПАТОЛАТО:

нанести слой ARGILLA MATERICA с однородной толщиной около 2 мм и сразу же создать шпательные отметки с помощью кончика шпателя Oikos (art.112-113-114). Прежде чем материал высохнет, протампонируйте его губчатой перчаткой Guanto in Spugna (art. 115).

EFFETTO NATURALE/ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЭФФЕКТ:

Проведите первую тонкую зачистку поверхности материалом ARGILLA MATERICA с помощью шпателя Spatola Oikos (арт. 113) из нержавеющей стали, чтобы создать основу для последующей обработки. Прежде чем продукт полностью высохнет, нанесите неравномерно второй слой ARGILLA MATERICA, с определённой толщиной на некоторых участках, в то время как другие можно оставить пустыми. Опять же, с помощью шпателя можно создать прожилки и скопления в соответствии с желаемой толщиной и желаемой текстурой. В любое время, даже после высыхания, можно нанести дополнительный материал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ARGILLA MATERICA - это натуральный продукт, очень чувствительный к воде, которая вызывает в нём изменение цвета

Отделка

Для получения большей водоотталкивающей способности и защиты рекомендуется наносить BETONCRYLL IDROREPELLENTE by OIKOS примерно через 7 дней.

Сведения о безопасности

Продукт не содержит тяжелых металлов, таких как хром или свинец. Не содержит токсичных, ароматических, хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт классифицируется как опасный в соответствии с положениями Регламента (EC) 1272/2008 (CLP), последующими поправками и адаптациями. Для получения дополнительной информации обратитесь к Паспорту безопасности. Никаких особых мер предосторожности при хранении и обращении не требуется, тара, остатки и случайные рассеивания, собранные с использованием инертных абсорбирующих материалов, таких как: песок, почва и т.д., должны быть утилизированы в соответствии с действующими национальными или региональными положениями. Перевозка должна осуществляться с соблюдением международных соглашений.

Основные технические условия

Нанесите дышащее декоративное покрытие краски для интерьеров на основе известковой шпатлевки и глины под названием ARGILLA MATERICA от OIKOS. Подготовка стены и способы нанесения должны проводиться в соответствии с указаниями производителя для получения эффекта.....

Все должно быть осуществлено с соблюдением правил применения, со стоимостью на м² с учетом материала и нанесения, без строительных лесов.

Заметки

Компания Oikos spa гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, предоставлена в соответствии с ее техническими и научными знаниями. Несмотря на вышесказанное, Oikos не несет ответственности за результаты, полученные в результате использования ее продукта, поскольку методы применения находятся вне ее контроля и/или проверки. Поэтому мы рекомендуем проверять пригодность каждого отдельного продукта для вашего конкретного случая.